

WPC plotovka Guttafence

Plotovky Guttafence z umělého dřeva – WPC (Wood Plastic Composite) - kombinace zdravotně nezávadného termoplastického polypropylenu a dřevěných pilin (60 % přírodní dřevěná vlákna + 40 % polypropylen). Vyrobeno tzv. extrudací, kdy jsou komponenty vytlačovány vysokým tlakem s vysokou teplotou.



- Roztažnost 2–3 mm/bm (umožnění dilatace vyvrtáním větších otvorů, nebo vhodným úchytem plotového pole).
- Nutnost předvrtávání otvorů pro spojovací materiál.
- Mohou vznikat drobné rozdíly odstínů u jednotlivých výrobních šarží.
- Bezúdržbové
- U dřevoplastových materiálů dochází především v prvních 3–6 měsících k mírnému zesvětlení odstínu. Následně se již barva stabilizuje a dále nemění.

POVRCH PLOTOVKY	broušený, drážkovaný, dřevodekor
PROFIL KONCE	rovný, oblý
ROZMĚR	71 x 11 mm, 80 x 12 mm
DÉLKA	1000 mm; 1500 mm; 1800 mm
HMOTNOST	1 - 1,26 kg/bm (dle typu plotovky)
BARVA	oak brown, original wood, světle šedá
REAKCE NA OHEŇ	F1 dle ČSN EN-13 501-1+A1
SLOŽENÍ	60 % dřevo, 40 % PP
ZÁRUKA	24 měsíců

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRAVIDLA MONTÁŽE:

- Předvrtávání otvorů pro šrouby
- Umožnění dilatace vyvrtáním větších otvorů, nebo vhodným úchytem plotového pole
- Uchycení plotovek v předepsaných, maximálně doporučených délkách
- Použití doporučeného spojovacího materiálu
- Ošetření rezných ploch doporučeným ochranným prostředkem